

ADATLAP


2022.01.01.

moltech

MOLTECH AH ANYAGMOZGATÁS- ÉS HAJTÁSTECHNIKAI KFT.

TIPUS: 2EF016W PU FDA CT

FELÉPÍTÉS	
Felső borítás:	Anyag: PU Mintázat: SIMA Szín: FEHÉR
Középső réteg:	Anyag: PU Szín: FEHÉR
Alsó borítás:	Anyag: IMPREGNÁLT Mintázat: SZÖVET Szín: -
Felső szövet:	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL
Középső szövet:	Hosszirányú szövetszál: - Keresztirányú szövetszál: -
Alsó szövet:	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER/KARBON Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL
Felső borítás vastagsága:	0,35 (mm)
Alsó borítás vastagsága:	-
Teljes vastagság:	1,60 (mm)

ADATOK	
Keménység:	Felső borítás: 85 Shore A Alsó borítás: -
Antisztatikus tulajdonság:	nem
Hőmérséklet:	Min: -25 (°C) Max: +60 (°C)
Dobátmérő:	 <p>1. normál hajlítás Min.= 20 (mm) 2. vissza hajlítás Min.= 40 (mm)</p>
Jóváhagyás:	FDA, USDA, OÉTI
Megengedett üzemi terhelés:	16 (N/mm)
1%-os nyúláshoz tartozó húzóerő:	Minimum: 10 (N/mm)
Tömeg:	1,85 kg/m ²
SURLÓDÁSI EGYÜTTHATÓ	
Acél:	0,14-0,18

További információk:	
Felhasználás:	Zöldség és gyümölcsfeldolgozás Sütőipar, tejipar Gyűjtőszalagok (kekszek, tészták, édességek) Csomagoló sorok Vágóhidak (szarvasmarha, sertés, stb.) Szárító és sütőkemencék Pékipar Gyógyszeripar
Végtelenítési eljárások:	Átlapolt összeillesztés Dupla farkasfogas összeillesztés Mechanikus összeillesztés