

# ADATLAP


2022.01.01.

# moltech

MOLTECH AH ANYAGMOZGATÁS- ÉS HAJTÁSTECHNIKAI KFT.

TIPUS: 1E08W PU CT FDA

FELEPÍTÉS	
<b>Felső borítás:</b>	Anyag: PU Mintázat: SIMA Szín: FEHÉR
<b>Középső réteg:</b>	Anyag: - Szín: -
<b>Alsó borítás:</b>	Anyag: IMPREGNÁLT Mintázat: SZÖVET Szín: -
<b>Felső szövet:</b>	Hosszirányú szövetszál: - Keresztirányú szövetszál: -
<b>Középső szövet:</b>	Hosszirányú szövetszál: - Keresztirányú szövetszál: -
<b>Alsó szövet:</b>	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL
<b>Felső borítás vastagsága:</b>	0,25 (mm)
<b>Alsó borítás vastagsága:</b>	-
<b>Teljes vastagság:</b>	0,7 (mm)

ADATOK	
<b>Keménység:</b>	Felső borítás: 85 Shore A Alsó borítás: -
<b>Antisztatikus tulajdonság:</b>	igen
<b>Hőmérséklet:</b>	Min: -25 (°C) Max: +80 (°C)
<b>Dobátmérő:</b>	 <p>1. normál hajlítás Min.= 6 (mm) 2. vissza hajlítás Min.= 20 (mm)</p>
<b>Jóváhagyás:</b>	FDA, USDA, OÉTI
<b>Megengedett üzemi terhelés:</b>	8 (N/mm)
<b>1%-os nyúláshoz tartozó húzóerő:</b>	Minimum: 6 (N/mm)
<b>Tömeg:</b>	0,8 kg/m <sup>2</sup>
SURLÓDÁSI EGYÜTTHATÓ	
<b>Acél:</b>	0,14-0,18

<b>További információk:</b>	Alkalmas élen történő visszafordításra
<b>Felhasználás:</b>	Sütőipar, tejipar Szállítás, anyagmozgatás, oldalürítés Gyűjtőszalagok (kekszek, tészták, édességek) Bevonószalagok (csokoládék, egyéb bevonók) Vegyipar, szárító és sütőkemencék Csomagoló sorok, akkumuláció Átviteli szalagok
<b>Végtelenítési eljárások:</b>	Egy farkasfogas összeillesztés Mechanikus összeillesztés