


**TIPUS: 2M024W FDA P6**

FELÉPÍTÉS	
<b>Felső borítás:</b>	Anyag: PVC Mintázat: SÁRKÁNYHÁT Szín: FEHÉR
<b>Középső réteg:</b>	Anyag: PVC Szín: FEHÉR
<b>Alsó borítás:</b>	Anyag: - Mintázat: SZÖVET Szín: -
<b>Felső szövet:</b>	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL
<b>Középső szövet:</b>	Hosszirányú szövetszál: - Keresztirányú szövetszál: -
<b>Alsó szövet:</b>	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER/MONOFIL
<b>Felső borítás vastagsága:</b>	2 (mm)
<b>Alsó borítás vastagsága:</b>	- (mm)
<b>Teljes vastagság:</b>	5 (mm)

ADATOK	
<b>Keménység:</b>	Felső borítás: 65 <b>Shore A</b> Alsó borítás: -
<b>Antisztatikus tulajdonság:</b>	Igen
<b>Hőmérséklet:</b>	Min: -10 (°C) Max: +70 (°C)
<b>Dobátmérő:</b>	 <p>1. normál hajlítás Min.= 80 (mm) 2. vissza hajlítás Min.= 110 (mm)</p>
<b>Jóváhagyás:</b>	
<b>Megengedett üzemi terhelés:</b>	24 (N/mm)
<b>1%-os nyúláshoz tartozó húzóerő:</b>	
Minimum:	10 (N/mm)
<b>Tömeg:</b>	5 kg/m <sup>2</sup>
SURLÓDÁSI EGYÜTTHATÓ	
<b>Acél:</b>	0,13-0,17

### További információk:

**Felhasználás:**

- Enyhén emelkedős/lejtős szállítás
- Dobozoló gépek
- Csomagoló anyagok szállítása (doboz, zsák)
- Fafeldolgozás
- Építőanyag, csempegyártás
- Papír és textilipar
- Élelmiszeripar

**Végtelenítési eljárások:**

- Dupla farkasfogas összeillesztés
- Mechanikus összeillesztés
- Átlapolt összeillesztés