

# ADATLAP


2022.01.01.

# moltech

MOLTECH AH ANYAGMOZGATÁS- ÉS HAJTÁSTECHNIKAI KFT.

TIPUS: 2T242AG

FELEPÍTÉS	
<b>Felső borítás:</b>	Anyag: PVC Mintázat: SIMA Szín: ALMAZÖLD
<b>Középső réteg:</b>	Anyag: PVC Szín: ALMAZÖLD
<b>Alsó borítás:</b>	Anyag: PVC Mintázat: NÁPOLYI Szín: ALMAZÖLD
<b>Felső szövet:</b>	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER
<b>Középső szövet:</b>	Hosszirányú szövetszál: - Keresztirányú szövetszál: -
<b>Alsó szövet:</b>	Hosszirányú szövetszál: POLIÉSZTER Keresztirányú szövetszál: POLIÉSZTER
<b>Felső borítás vastagsága:</b>	2,0 (mm)
<b>Alsó borítás vastagsága:</b>	0,60 (mm)
<b>Teljes vastagság:</b>	4,5 (mm)

ADATOK	
<b>Keményység:</b>	Felső borítás: 65 Alsó borítás: 65 <b>Shore A</b>
<b>Antisztatikus tulajdonság:</b>	nincs
<b>Hőmérséklet:</b>	Min: -10 (°C) Max: +110 (°C)
<b>Dobátmérő:</b>	 1. normál hajlítás Min.= 80 (mm) 2. vissza hajlítás Min.= 140 (mm)
<b>Jóváhagyás:</b>	
<b>Megengedett üzemi terhelés:</b>	25 (N/mm)
<b>1%-os nyúláshoz tartozó húzóerő:</b>	
Minimum:	16 (N/mm)
<b>Tömeg:</b>	4,9 kg/m <sup>2</sup>
SURLÓDÁSI EGYÜTTTHATÓ	
<b>Acél:</b>	0,2-0,4

<b>További információk:</b>	
<b>Felhasználás:</b>	Gabonaipar Zöldség és gyümölcsfeldolgozás Hulladékfeldolgozás
<b>Végtelenítési eljárások:</b>	Dupla farkasfogas összeillesztés Mechanikus összeillesztés Átlapolt összeillesztés